

Характеристики полиэтиленовых труб из ПЭ 100 по ГОСТ 18599-2001

Марка ПЭ	SDR 41		SDR 33		SDR 26		SDR 21		SDR 17.6		SDR 17		SDR 13.6		SDR 11		SDR 9		SDR 7/4		SDR 6	
ПЭ 100	PN 4		PN 5		PN 6.3		PN 8		PN 9.5		PN 10		PN 12.5		PN 16		PN 20		PN 25		PN 30	
Номиналь- ный размер DN/OD	толщина стенки, е, мм	масса 1 п.м., кг	толщина стенки, е, мм	масса 1 п.м., кг	толщина стенки, е, мм	масса 1 п.м., кг	толщина стенки, е, мм	масса 1 п.м., кг	толщина стенки, е, мм	масса 1 п.м., кг	толщина стенки, е, мм	масса 1 п.м., кг	толщина стенки, е, мм	масса 1 п.м., кг	толщина стенки, е, мм	масса 1 п.м., кг	толщина стенки, е, мм	масса 1 п.м., кг	толщина стенки, е, мм	масса 1 п.м., кг	толщина стенки, е, мм	масса 1 п.м., кг
16																	2,0*	0,09	2,3*	0,102	2,7	0,115
20															2,0*	0,116	2,3	0,132	3,0*	0,162	3,4	0,18
25													2,0*	0,148	2,3	0,169	2,8	0,198	3,5	0,24	4,2	0,277
32											2,0*	0,193	2,4	0,229	3,0*	0,277	3,6	0,325	4,4	0,385	5,4	0,453
40							2,0*	0,244	2,3	0,281	2,4	0,292	3	0,353	3,7	0,427	4,5	0,507	5,5	0,6	6,7	0,701
50					2	0,308	2,4	0,369	2,9	0,436	3	0,449	3,7	0,545	4,6	0,663	5,6	0,786	6,9	0,935	8,3	1,47
63			2	0,392	2,5	0,488	3	0,573	3,6	0,682	3,8	0,715	4,7	0,869	5,8	1,05	7,1	1,25	8,6	1,47	10,5	1,73
75	2,0*	0,469	2,3	0,543	2,9	0,668	3,6	0,821	4,3	0,97	4,5	1,01	5,6	1,23	6,8	1,46	8,4	1,76	10,3	2,09	12,5	2,45
90	2,2	0,63	2,8	0,782	3,5	0,969	4,3	1,18	5,1	1,4	5,4	1,45	6,7	1,76	8,2	2,12	10,1	2,54	12,3	3	15	3,52
110	2,7	0,93	3,4	1,16	4,2	1,42	5,3	1,77	6,3	2,07	6,6	2,16	8,1	2,61	10	3,14	12,3	3,78	15,1	4,49	18,3	5,25
125	3,1	1,22	3,9	1,5	4,8	1,83	6	2,26	7,1	2,66	7,4	2,75	9,2	3,37	11,4	4,08	14	4,87	17,1	5,78	20,8	6,77
140	3,5	1,53	4,3	1,87	5,4	2,31	6,7	2,83	8	3,35	8,3	3,46	10,3	4,22	12,7	5,08	15,7	6,12	19,2	7,27	23,3	8,49
160	4	1,98	4,9	2,41	6,2	3,03	7,7	3,71	9,1	4,35	9,5	4,51	11,8	5,5	14,6	6,67	17,9	7,97	21,9	9,46	26,6	11,1
180	4,4	2,47	5,5	3,05	6,9	3,78	8,6	4,66	10,2	5,47	10,7	5,71	13,3	6,98	16,4	8,43	20,1	10,1	24,6	12	29,9	14
200	4,9	3,03	6,2	3,82	7,7	4,68	9,6	5,77	11,4	6,78	11,9	7,04	14,7	8,56	18,2	10,4	22,4	12,5	27,4	14,8	33,2	17,3
225	5,5	3,84	6,9	4,76	8,6	5,88	10,8	7,29	12,8	8,55	13,4	8,94	16,6	10,9	20,5	13,2	25,2	15,8	30,8	18,7	37,4	21,9
250	6,2	4,81	7,7	5,9	9,6	7,29	11,9	8,92	14,2	10,6	14,8	11	18,4	13,4	22,7	16,2	27,9	19,4	34,2	23,1	41,5	27
280	6,9	5,96	8,6	7,38	10,7	9,09	13,4	11,3	15,9	13,2	16,6	13,8	20,6	16,8	25,4	20,3	31,3	24,4	38,3	28,9	46,5	33,9
315	7,7	7,49	9,7	9,35	12,1	11,6	15	14,2	17,9	16,7	18,7	17,4	23,2	21,3	28,6	25,7	35,2	30,8	43,1	36,6	52,3	42,8
355	8,7	9,53	10,9	11,8	13,6	14,6	16,9	18	20,1	21,2	21,1	22,2	26,1	27	32,2	32,6	39,7	39,2	48,5	46,4	59	54,4
400	9,8	12,1	12,3	15,1	15,3	18,6	19,1	22,9	22,7	26,9	23,7	28	29,4	34,2	36,3	41,4	44,7	49,7	54,7	59	66,4	69
450	11	15,2	13,8	19	17,2	23,5	21,5	29	25,5	34	26,7	35,5	33,1	43,3	40,9	52,4	50,3	62,9	61,5	74,6		
500	12,3	19	15,3	23,4	19,1	29	23,9	35,8	28,3	42	29,7	43,9	36,8	53,5	45,4	64,7	55,8	77,5	68,3	92,1		
560	13,7	23,6	17,2	29,4	21,4	36,3	26,7	44,8	31,7	52,6	33,2	55	41,2	67,1	50,8	81	62,5	97,3	76,5	116		
630	15,4	29,9	19,3	37,1	24,1	46	30	56,5	35,7	66,6	37,4	69,6	46,3	84,8	57,2	103	70,3	123	86,1	146		
710	17,4	38,1	21,8	47,3	27,2	58,5	33,9	72,1	40,2	84,7	42,1	88,4	52,2	108	64,5	131	79,3	157	97	186		
800	19,6	48,3	24,5	59,9	30,6	74,1	38,1	91,4	45,3	108	47,4	112	58,8	137	72,6	166	89,3	199	109,3	236		
900	22	60,9	27,6	75,9	34,4	93,8	42,9	116	51	136	53,3	142	66,1	173	81,7	210	100,5	252				
1000	24,5	75,4	30,6	93,5	38,2	116	47,7	143	56,6	168	59,3	175	73,5	214	90,8	259	111,6	311				
1200	29,4	108	36,7	134	45,9	167	57,2	206	68	242	71,1	252	88,2	308	108,9	373						

ООО "Мегапласт", Производство и поставка полиэтиленовых труб и фитингов. Наш адрес: г. Вахдат, ул. Дустматова 13. тел: +992 90 144 51 15

ООО "Мегапласт", Производство и поставка полиэтиленовых труб и фитингов. Наш адрес: г. Вахдат, ул. Дустматова 13. тел: +992 90 144 51 15

Характеристики полиэтиленовых труб из ПЭ 100 по ГОСТ 18599-2001

Марка ПЭ	SDR 41		SDR 33		SDR 26		SDR 21		SDR 17.6		SDR 17		SDR 13.6		SDR 11		SDR 9		SDR 7/4		SDR 6	
ПЭ 100	PN 4		PN 5		PN 6.3		PN 8		PN 9.5		PN 10		PN 12.5		PN 16		PN 20		PN 25		PN 30	
Номинальный размер DN/OD	толщина стенки, е, мм	масса 1 п.м., кг	толщина стенки, е, мм	масса 1 п.м., кг	толщина стенки, е, мм	масса 1 п.м., кг	толщина стенки, е, мм	масса 1 п.м., кг	толщина стенки, е, мм	масса 1 п.м., кг	толщина стенки, е, мм	масса 1 п.м., кг	толщина стенки, е, мм	масса 1 п.м., кг	толщина стенки, е, мм	масса 1 п.м., кг	толщина стенки, е, мм	масса 1 п.м., кг	толщина стенки, е, мм	масса 1 п.м., кг	толщина стенки, е, мм	масса 1 п.м., кг
16																	2,0*	0,09	2,3*	0,102	2,7	0,115
20															2,0*	0,116	2,3	0,132	3,0*	0,162	3,4	0,18
25													2,0*	0,148	2,3	0,169	2,8	0,198	3,5	0,24	4,2	0,277
32											2,0*	0,193	2,4	0,229	3,0*	0,277	3,6	0,325	4,4	0,385	5,4	0,453
40							2,0*	0,244	2,3	0,281	2,4	0,292	3	0,353	3,7	0,427	4,5	0,507	5,5	0,6	6,7	0,701
50					2	0,308	2,4	0,369	2,9	0,436	3	0,449	3,7	0,545	4,6	0,663	5,6	0,786	6,9	0,935	8,3	1,47
63			2	0,392	2,5	0,488	3	0,573	3,6	0,682	3,8	0,715	4,7	0,869	5,8	1,05	7,1	1,25	8,6	1,47	10,5	1,73
75	2,0*	0,469	2,3	0,543	2,9	0,668	3,6	0,821	4,3	0,97	4,5	1,01	5,6	1,23	6,8	1,46	8,4	1,76	10,3	2,09	12,5	2,45
90	2,2	0,63	2,8	0,782	3,5	0,969	4,3	1,18	5,1	1,4	5,4	1,45	6,7	1,76	8,2	2,12	10,1	2,54	12,3	3	15	3,52
110	2,7	0,93	3,4	1,16	4,2	1,42	5,3	1,77	6,3	2,07	6,6	2,16	8,1	2,61	10	3,14	12,3	3,78	15,1	4,49	18,3	5,25
125	3,1	1,22	3,9	1,5	4,8	1,83	6	2,26	7,1	2,66	7,4	2,75	9,2	3,37	11,4	4,08	14	4,87	17,1	5,78	20,8	6,77
140	3,5	1,53	4,3	1,87	5,4	2,31	6,7	2,83	8	3,35	8,3	3,46	10,3	4,22	12,7	5,08	15,7	6,12	19,2	7,27	23,3	8,49
160	4	1,98	4,9	2,41	6,2	3,03	7,7	3,71	9,1	4,35	9,5	4,51	11,8	5,5	14,6	6,67	17,9	7,97	21,9	9,46	26,6	11,1
180	4,4	2,47	5,5	3,05	6,9	3,78	8,6	4,66	10,2	5,47	10,7	5,71	13,3	6,98	16,4	8,43	20,1	10,1	24,6	12	29,9	14
200	4,9	3,03	6,2	3,82	7,7	4,68	9,6	5,77	11,4	6,78	11,9	7,04	14,7	8,56	18,2	10,4	22,4	12,5	27,4	14,8	33,2	17,3
225	5,5	3,84	6,9	4,76	8,6	5,88	10,8	7,29	12,8	8,55	13,4	8,94	16,6	10,9	20,5	13,2	25,2	15,8	30,8	18,7	37,4	21,9
250	6,2	4,81	7,7	5,9	9,6	7,29	11,9	8,92	14,2	10,6	14,8	11	18,4	13,4	22,7	16,2	27,9	19,4	34,2	23,1	41,5	27
280	6,9	5,96	8,6	7,38	10,7	9,09	13,4	11,3	15,9	13,2	16,6	13,8	20,6	16,8	25,4	20,3	31,3	24,4	38,3	28,9	46,5	33,9
315	7,7	7,49	9,7	9,35	12,1	11,6	15	14,2	17,9	16,7	18,7	17,4	23,2	21,3	28,6	25,7	35,2	30,8	43,1	36,6	52,3	42,8
355	8,7	9,53	10,9	11,8	13,6	14,6	16,9	18	20,1	21,2	21,1	22,2	26,1	27	32,2	32,6	39,7	39,2	48,5	46,4	59	54,4
400	9,8	12,1	12,3	15,1	15,3	18,6	19,1	22,9	22,7	26,9	23,7	28	29,4	34,2	36,3	41,4	44,7	49,7	54,7	59	66,4	69
450	11	15,2	13,8	19	17,2	23,5	21,5	29	25,5	34	26,7	35,5	33,1	43,3	40,9	52,4	50,3	62,9	61,5	74,6		
500	12,3	19	15,3	23,4	19,1	29	23,9	35,8	28,3	42	29,7	43,9	36,8	53,5	45,4	64,7	55,8	77,5	68,3	92,1		
560	13,7	23,6	17,2	29,4	21,4	36,3	26,7	44,8	31,7	52,6	33,2	55	41,2	67,1	50,8	81	62,5	97,3	76,5	116		
630	15,4	29,9	19,3	37,1	24,1	46	30	56,5	35,7	66,6	37,4	69,6	46,3	84,8	57,2	103	70,3	123	86,1	146		
710	17,4	38,1	21,8	47,3	27,2	58,5	33,9	72,1	40,2	84,7	42,1	88,4	52,2	108	64,5	131	79,3	157	97	186		
800	19,6	48,3	24,5	59,9	30,6	74,1	38,1	91,4	45,3	108	47,4	112	58,8	137	72,6	166	89,3	199	109,3	236		
900	22	60,9	27,6	75,9	34,4	93,8	42,9	116	51	136	53,3	142	66,1	173	81,7	210	100,5	252				
1000	24,5	75,4	30,6	93,5	38,2	116	47,7	143	56,6	168	59,3	175	73,5	214	90,8	259	111,6	311				
1200	29,4	108	36,7	134	45,9	167	57,2	206	68	242	71,1	252	88,2	308	108,9	373						

Характеристики полиэтиленовых труб из ПЭ 100 по ГОСТ 18599-2001

Марка ПЭ	SDR 41		SDR 33		SDR 26		SDR 21		SDR 17.6		SDR 17		SDR 13.6		SDR 11		SDR 9		SDR 7/4		SDR 6	
ПЭ 100	PN 4		PN 5		PN 6.3		PN 8		PN 9.5		PN 10		PN 12.5		PN 16		PN 20		PN 25		PN 30	
Номиналь- ный размер DN/OD	толщина стенки, е, мм	масса 1 п.м., кг	толщина стенки, е, мм	масса 1 п.м., кг	толщина стенки, е, мм	масса 1 п.м., кг	толщина стенки, е, мм	масса 1 п.м., кг	толщина стенки, е, мм	масса 1 п.м., кг	толщина стенки, е, мм	масса 1 п.м., кг	толщина стенки, е, мм	масса 1 п.м., кг	толщина стенки, е, мм	масса 1 п.м., кг	толщина стенки, е, мм	масса 1 п.м., кг	толщина стенки, е, мм	масса 1 п.м., кг	толщина стенки, е, мм	масса 1 п.м., кг
16																	2,0*	0,09	2,3*	0,102	2,7	0,115
20															2,0*	0,116	2,3	0,132	3,0*	0,162	3,4	0,18
25													2,0*	0,148	2,3	0,169	2,8	0,198	3,5	0,24	4,2	0,277
32											2,0*	0,193	2,4	0,229	3,0*	0,277	3,6	0,325	4,4	0,385	5,4	0,453
40							2,0*	0,244	2,3	0,281	2,4	0,292	3	0,353	3,7	0,427	4,5	0,507	5,5	0,6	6,7	0,701
50					2	0,308	2,4	0,369	2,9	0,436	3	0,449	3,7	0,545	4,6	0,663	5,6	0,786	6,9	0,935	8,3	1,47
63			2	0,392	2,5	0,488	3	0,573	3,6	0,682	3,8	0,715	4,7	0,869	5,8	1,05	7,1	1,25	8,6	1,47	10,5	1,73
75	2,0*	0,469	2,3	0,543	2,9	0,668	3,6	0,821	4,3	0,97	4,5	1,01	5,6	1,23	6,8	1,46	8,4	1,76	10,3	2,09	12,5	2,45
90	2,2	0,63	2,8	0,782	3,5	0,969	4,3	1,18	5,1	1,4	5,4	1,45	6,7	1,76	8,2	2,12	10,1	2,54	12,3	3	15	3,52
110	2,7	0,93	3,4	1,16	4,2	1,42	5,3	1,77	6,3	2,07	6,6	2,16	8,1	2,61	10	3,14	12,3	3,78	15,1	4,49	18,3	5,25
125	3,1	1,22	3,9	1,5	4,8	1,83	6	2,26	7,1	2,66	7,4	2,75	9,2	3,37	11,4	4,08	14	4,87	17,1	5,78	20,8	6,77
140	3,5	1,53	4,3	1,87	5,4	2,31	6,7	2,83	8	3,35	8,3	3,46	10,3	4,22	12,7	5,08	15,7	6,12	19,2	7,27	23,3	8,49
160	4	1,98	4,9	2,41	6,2	3,03	7,7	3,71	9,1	4,35	9,5	4,51	11,8	5,5	14,6	6,67	17,9	7,97	21,9	9,46	26,6	11,1
180	4,4	2,47	5,5	3,05	6,9	3,78	8,6	4,66	10,2	5,47	10,7	5,71	13,3	6,98	16,4	8,43	20,1	10,1	24,6	12	29,9	14
200	4,9	3,03	6,2	3,82	7,7	4,68	9,6	5,77	11,4	6,78	11,9	7,04	14,7	8,56	18,2	10,4	22,4	12,5	27,4	14,8	33,2	17,3
225	5,5	3,84	6,9	4,76	8,6	5,88	10,8	7,29	12,8	8,55	13,4	8,94	16,6	10,9	20,5	13,2	25,2	15,8	30,8	18,7	37,4	21,9
250	6,2	4,81	7,7	5,9	9,6	7,29	11,9	8,92	14,2	10,6	14,8	11	18,4	13,4	22,7	16,2	27,9	19,4	34,2	23,1	41,5	27
280	6,9	5,96	8,6	7,38	10,7	9,09	13,4	11,3	15,9	13,2	16,6	13,8	20,6	16,8	25,4	20,3	31,3	24,4	38,3	28,9	46,5	33,9
315	7,7	7,49	9,7	9,35	12,1	11,6	15	14,2	17,9	16,7	18,7	17,4	23,2	21,3	28,6	25,7	35,2	30,8	43,1	36,6	52,3	42,8
355	8,7	9,53	10,9	11,8	13,6	14,6	16,9	18	20,1	21,2	21,1	22,2	26,1	27	32,2	32,6	39,7	39,2	48,5	46,4	59	54,4
400	9,8	12,1	12,3	15,1	15,3	18,6	19,1	22,9	22,7	26,9	23,7	28	29,4	34,2	36,3	41,4	44,7	49,7	54,7	59	66,4	69
450	11	15,2	13,8	19	17,2	23,5	21,5	29	25,5	34	26,7	35,5	33,1	43,3	40,9	52,4	50,3	62,9	61,5	74,6		
500	12,3	19	15,3	23,4	19,1	29	23,9	35,8	28,3	42	29,7	43,9	36,8	53,5	45,4	64,7	55,8	77,5	68,3	92,1		
560	13,7	23,6	17,2	29,4	21,4	36,3	26,7	44,8	31,7	52,6	33,2	55	41,2	67,1	50,8	81	62,5	97,3	76,5	116		
630	15,4	29,9	19,3	37,1	24,1	46	30	56,5	35,7	66,6	37,4	69,6	46,3	84,8	57,2	103	70,3	123	86,1	146		
710	17,4	38,1	21,8	47,3	27,2	58,5	33,9	72,1	40,2	84,7	42,1	88,4	52,2	108	64,5	131	79,3	157	97	186		
800	19,6	48,3	24,5	59,9	30,6	74,1	38,1	91,4	45,3	108	47,4	112	58,8	137	72,6	166	89,3	199	109,3	236		
900	22	60,9	27,6	75,9	34,4	93,8	42,9	116	51	136	53,3	142	66,1	173	81,7	210	100,5	252				
1000	24,5	75,4	30,6	93,5	38,2	116	47,7	143	56,6	168	59,3	175	73,5	214	90,8	259	111,6	311				
1200	29,4	108	36,7	134	45,9	167	57,2	206	68	242	71,1	252	88,2	308	108,9	373						

ООО "Мегапласт", Производство и поставка полиэтиленовых труб и фитингов. Наш адрес: г. Вахдат, ул. Дустматова 13. тел: +992 90 144 51 15